

SANIFLOOR®

LE MATERIE

SPESSORE 5,5 + 1 mm

L45-MOONSTONE



Design Realistico



100 % Impermeabile



Ultra Resistente Antiraffio



Comfort Acustico



Facile da Pulire



Adatto a Pavimento Riscaldato



Antibatterico




Idoneo per Animali Domestici



Installazione Facile

MISURE



SPESSORE

6,5 mm



+ Strato di Usura: 0,55 mm
+ Tappetino IXPE: 1 mm

Protezione UV


Strato Antiusura da 0,55 mm

Pellicola Decorativa

Nucleo Rigido SPC

Tappetino Incorporato IXPE

SCATOLA



Quantità: 4 doghe
Superficie: 1,62 m²
Peso: 18,27 kg

SCHEDA TECNICA SUL RETRO

SANIFLOOR®

Sede Commerciale: Strada Provinciale 31 snc - Corteolona e Genzone (PV) 27014

www.sanifloor.it



SANI & CO GROUP SRL Strada Provinciale 31 - Corteolona e Genzone (PV) 27014 - Italy EN14041:2004/AC, 2006	
Reazione al fuoco	B _f -s1 - EN ISO 13501
Antiscivolo	DS - EN 13893
Resistenza termica	0,076 m ² K/W - EN 12667
Emissioni di formaldeide	Classe E1 - EN 717-1
Classe d'uso	23/33 - EN 685

MADE IN PRC

Tipologia typology	Pavimento in composito di polvere di minerali e polimeri SPC Stone polymer composite	
Misura plance board dimension	450 x 900 mm	
Spessore totale total thickness	6,5 mm	
Materassino integrato integrated underfloor	IXPE 1 mm	
Aggancio locking	2G+5G Patented Technology	
Strato di usura wear layer	0,55 mm	
Confezioni packaging	4 doghe - 1,62 m ²	
Peso totale total weight	18,27 kg	
Class d'uso usage classification	23/33	EN 685/ ISO 10874

Reazione al fuoco Reaction fire	B _f -s1	EN ISO 13501
Riscaldamento pavimento underfloor heating	adatto - max 28°C o 60W/m ² suitable max. 28° or o 60W/m ²	EN 12524/12667
Prova della sedia con route office chair	25000 cicli senza delaminazione 25000 cycle no delamination	EN ISO 4918
Resistenza alle abrasioni resistance to abrasion	> 7000 r	EN 15468: 2016
Impronta residua residual indentation	0,02 mm	EN ISO 24343-1
Resistenza chimica chemical resistance	Classe 0, eccellente	EN ISO 26987
Stabilità del colore alla luce color stability in artificial light	> Grado 6	EN ISO 105 - B02
Stabilità dimensionale dimensional stability	0,05%	EN ISO 23999:2008
Antiscivolo anti- slip	R10 / DS	DIN 51130/EN 13893
Resistenza incastro locking strenght	Lato lungo/ long side: 4,9kN/m Lato corto/ short side: 3,98 kN/m	ISO 24334
Conduttività termica thermal conductivity	0,159 W/mk	EN 12524/12667
Resistenza termica thermal resistance	0,076 m ² K/W	EN 12667
Emissioni di formaldeide emissions of formaldehyde	Classe E1	EN 717-1
Insonorizzazione: rumore sound reduction: da calpestio impactsound	20 db	ISO 10140-3:2010

I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per un'installazione ottimale si raccomanda di seguire le istruzioni per l'uso.
Per qualsiasi ulteriore informazione si invita a fare riferimento al catalogo prodotti.

The technical data can be changed without prior notice.
For optimal installation it is recommended that you follow the instruction for use.
For any further information please refer to the product catalogue.

